

FICHE TECHNIQUE PAPIER

TECHNICAL DATA SHEET

057 - OLEANE® 4 Fluor Free

38 - 60 g/m²

Papier Kraft naturel frictionné | *Les Spéciaux*

Natural Machine-Glazed Kraft paper | *Speciality Papers*

CARACTERISTIQUES	CHARACTERISTICS	ASPECT - COMPOSITION	APPEARANCE-COMPOSITION
- Ingraisabilité - Porosité limitée - Absence de peluchage - Aptitude à la cuisson, four traditionnel et à micro-ondes - 100 % biosourcé - Sans Fluor - Aptitude au contact alimentaire	- Grease resistance - Low porosity - Absence of loose fibre - Agreed for baking & cooking and for Micro-wave usage - 100 % biobased - Fluorine free - Suitable for food contact	- Frictionné - Vélin - Teinte naturelle - Pâte kraft fibres longues + % fibres courtes	- Machine glazed - Plain surface - Natural shade - Long fibre kraft pulp + % short fibre
		USAGES TYPES	TYPICAL USES
		- Sachets petite contenance - Emballage alimentaire - Contrecollages divers	- Small size bags - Food wrapping - Lamination



Atmosphère conditionnement 23°C 50 % HR RH (ISO 187)		Controlled in atmosphere conditions		Méthode de mesure Method	Unité Unit	Valeurs indicatives Typical values	
Grammage nominal		Substance		ISO 536	g/m ²	38	60
Absorption eau COBB 60 (moyenne R°- V°)		COBB test (C60) (mean FS-BS)		ISO 535 IQT 14020	g/m ²	28	28
Perméabilité BENDTSEN (moy.travers machine papier)		BENDTSEN permeance (average across machine)		ISO 5636/3	cm ³ /min	3	3
Longueur de rupture	SM ST	Breaking length	MD CD	ISO 1924/2	m	11000 6300	12000 6900
Allongement à la rupture	SM ST	Stretch at break	MD CD	ISO 1924/2	%	1,3 3,4	1,4 4,5
Indice déchirement	SM ST MOY	Tear factor	MD CD MEAN	NFQ 03011	mN.m ² /g	4,7 6,2 5,5	5,2 6,8 6,0
Indice éclatement		Burst index		ISO 2758	kPa.m ² /g	3,8	4,2
Cobb à l'huile (équivalent à kit-test=6)	V°	Oil Cobb (equivalent to kit-test=6)	BS	interne	g/m ²	≤ 2,0	≤ 2,2
Humidité moyenne		Average moisture content		ISO 287	%	5,3	5,3

Valeurs représentatives de nos productions à la date de publication - Document non-contractuel

Typical values available at the date of edition - This document is non-contractual

06/2024

20E3202.2

Division Emballage | Packaging Division

Gascogne Papier - 68 rue de la papeterie - BP 8 - 40201 Mimizan Cedex - France

T. +33 (0)5 58 09 90 00 - info@gascognepapier.com - www.gascognepapier.com

S.A.S. au capital de 5 000 000 € - R.C.S. Mont de Marsan B 334 612 967 - SIRET 33461296700011 - APE 1712 Z - TVA FR75334612967