

FICHE TECHNIQUE PAPIER
TECHNICAL DATA SHEET
157 - OLEANE® 4 Fluor Free
38 - 60 g/m²

Papier Kraft naturel frictionné | Les Spéciaux

Natural Machine-Glazed Kraft paper | Speciality Papers

CARACTERISTIQUES	CHARACTERISTICS	ASPECT / COMPOSITION
- Ingraisabilité - Porosité limitée - Absence de peluchage - Aptitude cuisson, four traditionnel et à micro-ondes - Sans Fluor - Aptitude au contact alimentaire	- Grease resistance - Low porosity - Absence of loose fibre - Agreed for baking & cooking and for Micro-wave usage - Fluorine free - Suitable for food contact	- Frictionné - Vélin - Teinte naturelle - Pâte kraft fibres longues + % fibres courtes - Machine glazed - Plain surface - Natural shade - Long fibre kraft pulp + % short fibre
USAGES TYPES		
- Sacs petite contenance - Emballage alimentaire - Contrecollages divers - Small size bags - Food wrapping - Lamination		



Atmosphère conditionnement 23°C 50 % HR RH (ISO 187)		Controlled in atmosphere conditions		Méthode de mesure Method	Unité Unit	Valeurs indicatives Typical values			
Grammage nominal		Substance		ISO 536	g/m²	38		60	
Absorption eau COBB 60 (moyenne R° - V°)		COBB test (C60) (mean FS-BS)		ISO 535	g/m²	27		27	
Porosité BENDTSEN (moy.travers machine papier)		BENDTSEN permeance (average across machine)		ISO 5636/3	cm³/min	3		3	
Longueur de rupture	SM ST	Breaking length	MD CD	ISO 1924/2	m	11500 6900		10800 7700	
Allongement à la rupture	SM ST	Stretch at break	MD CD	ISO 1924/2	%	1,3 4,3		1,4 4,9	
Indice déchirement	SM ST MOY	Tear factor	MD CD MEAN	NFQ 03011	mN.m²/g	5,7 7,3 6,5		6,5 7,8 7,15	
Indice éclatement		Burst index		ISO 2758	kPa.m²/g	3,9		4	
Cobb à l'huile	V°	Oil Cobb	BS	interne	g/m²	≤ 2,0		≤ 2,2	
Humidité moyenne		Average moisture content		ISO 287	%	5,1		4,9	

 Valeurs représentatives de nos productions à la date de publication - Document non-contractuel :
 Typical values available at the date of edition - This document is non-contractual

janv-26